

GEBRUIKSAANWIJZING ONTLAKKINGSBAD MET PROFI-STRIP 2K.

- DE INHOUD VAN HET BAD BEPAALT HOEVEEL WERK ERMEE GEDAAN KAN WORDEN. HET BAD MOET SOMS RUSTEN OM DE VERF NAAR DE BODEM TE KUNNEN LATEN ZAKKEN.
- SCHEP REGELMATIG DE VERF-RESTEN UIT HET BAD, ANDERS WORDT HET GELEIDELIJK EEN VERFBAD.
- ZORG DAT HET BAD NIET TE KOUD STAAT MINIMUM TEMPERATUUR IS 14°, ANDERS WORDT HET BAD TRAG.
- **ER ZIJN 3 VERSCHILLENDE MATERIALEN OM HET BAD GOED TE LATEN FUNCIONEREN.**
 - PROFI-STRIP 2K BASIS
 - PROFI-STRIP 2K ACTIVATOR
 - PROFI- MICRO-PEARLS
- DE BASIS VLOEISTOF IS OM HET BAD OP NIVEAU TE HOUDEN ZODAT HET MATERIAAL ONDER DE VLOEISTOF LIGT.
- DE ACTIVATOR ACTIVEERD HET BAD EN KAN IN HET BAD WORDEN GEDAAN ALS ER MATERIALEN IN ZITTEN.
- DE PEARLS ZIJN OOK EEN ACTIVATOR. DEZE MOGEN ER ALTIJD IN OM HET BAD GOED STERK TE HOUDEN
 - **WAT TE DOEN ALS HET MINDER ONTLAKT.**
- ALTIJD EERST METEN MET DE SOORTELIJK GEWICHTMETER HOE DE WAARDE IS (ZIE SOORTELIJK GEWICHT SCHEMA).
- ZORG DAT HET SOORTELIJK GEWICHT (SG) TUSSEN DE 1.26 EN 1.18 BLIJFT EN NIET BOVEN DE 1.16 (ROOD) KOMT.
 - **HOE DAT TE DOEN.**
- ALS HET SG BOVEN DE 1.24 ZIT MAG ER ACTIVATOR EN/OF PEARLS BIJ. IS HET SG 1.18 OF LAGER DAN MOGEN ER ALLEEN PEARLS BIJ.
- DE PEARLS HEBBEN ± 12 UUR NODIG OM HET BAD WEER TE ACTIVEREN. PROBEER DAAROM ALTIJD BOVEN DE 1.18 TE BLIJVEN WANT DAN MAG ER OOK NOG ACTIVATOR IN OM BV SPOEDKLUSSEN TE VERWERKEN. OM HET SG TE LATEN STIJGEN DIENT MEN BASIS TOE TE VOEGEN.
- DE PEARLS MOETEN GELEIDELIJK VERDEELD WORDEN OVER HET BAD EN NOOIT IN ÉÉN KEER OP ÉÉN PLEK. HET BAD KAN DAN GAAN KOKEN EN TAST DAN ALUMINIUM AAN. **LET OP** DE PEARLS ALLEEN AAN HET BAD TOEVOEGEN ALS ER GEEN MATERIALEN IN ZITTEN. DE PEARLS ZIJN ZO STERK DAT HET LICHTMETALEN KAN AANTASTEN ALS HET OP HET MATERIAAL KOMT TE LIGGEN.
- **ER MAG ABSOLUUT GEEN WATER IN HET BAD KOMEN!!**

GEBRUIK TE ALLEN TIJDE HANDSCHOENEN EN EEN MASKER MET FILTER 3M 6098 AXP3R.

Er mag alleen volgens de EC / 455 / 2009 voorschriften mee worden gewerkt.